

# Plyophen 43243

Phenolic

Durez Corporation

## Описание материалов:

Plyophen 43243 is a liquid one-step phenolic resin in isopropyl alcohol.

Plyophen 43243 resin was developed specifically for both high and low pressure laminating processes employing glass fabrics and other inorganic reinforcing agents. This resin is capable of producing pre-impregnated materials suitable for vacuum-bag molding at 10-14 psi, press molding at pressures as high as 1800 psi, or matched-metal die molding at even higher pressures. Laminates and molded parts having exceptionally high temperature resistance's are obtained with this resin.

| Главная Информация                |                        |                   |                 |
|-----------------------------------|------------------------|-------------------|-----------------|
| Характеристики                    | Высокая термостойкость |                   |                 |
| Используется                      | Ламинаты               |                   |                 |
| Формы                             | Жидкость               |                   |                 |
| Физический                        | Номинальное значение   | Единица измерения | Метод испытания |
| Содержание влаги-Карл Фишер       | 4.9                    | %                 | Internal Method |
| РН                                | 8.1                    |                   | Internal Method |
| Нелетучее содержание              | 70                     | %                 | Internal Method |
| Солнечный гель (135°C)            | 17.5                   | hr                | Internal Method |
| Термокомплект                     | Номинальное значение   | Единица измерения | Метод испытания |
| Терморегулирующая вязкость (25°C) | 460                    | cP                | Internal Method |
| Время доставки (152°C)            | 0.050                  | hr                |                 |

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat