

Asiga® PlasGRAY

Unspecified

Asiga

Описание материалов:

Photo Polymer for use in all FREEFORM systems

With strong PP/ABS-like properties, PlasGRAY offers great durability with the added bonus of excellent clarity. PlasGRAY is the ideal choice for parts where verification of detail, form & fit, surface finish and strength are important.

Suitable for:

Enclosures

Jigs and Fixtures

RTV Molds

Mechanical Assemblies

Concept Models

Главная Информация		
Характеристики	Прочный Хорошая прочность Хорошая поверхность	
Используется	Корпуса Машина/механические детали Моделирующий материал Изготовление пресс-форм Прототипирование	
Внешний вид	Серый	
Формы	Жидкость	
Метод обработки	3D печать, стереолитография	
Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Плотность	1.18	g/cm ³
Вязкость	343	mPa·s
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения
Твердость по суше (Shore D)	82	
Механические	Номинальное значение	Единица измерения
Прочность на растяжение	51.1	MPa
Удлинение при растяжении		
Yield	8.4	%
Break	6.6	%
Флекторный модуль	1910	MPa
Flexural Strength	86.8	MPa

Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения
Зубчатый изод ударная прочность	5.0	kJ/m ²

Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения
Температура перехода стекла	84.0	°C

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat