

RTP 1200 T-70A Z NATURAL

Thermoplastic Polyurethane Elastomer (Polyether)

RTP Company

Описание материалов:

TRANSLUCENT

Главная Информация

Соответствие RoHS	Свяжитесь с производителем
Внешний вид	Полупрозрачный
Метод обработки	Литье под давлением

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.06	g/cm ³	ASTM D792
Moisture Content		%	

Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A, 10 sec)	70		ASTM D2240

Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress ¹ (100% Strain, 3.18 mm)	3.03	MPa	ASTM D412
Прочность на растяжение ² (Break, 3.20 mm)	21.4	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении ³ (Break)	770	%	ASTM D412
Tear Strength ⁴	61.3	kN/m	ASTM D624

Иньекция	Номинальное значение	Единица измерения
Температура сушки	82.2 - 93.3	°C
Время сушки	2.0 - 4.0	hr
Dew Point	< -17.8	°C
Температура обработки (расплава)	188 - 199	°C
Температура формы	15.6 - 37.8	°C

Инструкции по впрыску

Desiccant Type Dryer Required.

NOTE

1.	Mouth die C, 510mm/min
2.	C mold, 500 mm/min
3.	Mouth die C, 500 mm/min
4.	C mould

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

