

EVICOM™ RC7/539

Flexible Polyvinyl Chloride

INEOS Compounds

Описание материалов:

Description : Impact modified, tin stabilised, extrusion blow moulding bottle grade

Application : Extrusions blow moulded bottles and injection moulding components

Specification : Complies with EEC directive 90/128/EEC for plastics in contact with foodstuffs

VCM Content, EEC- 81/432CEE: <1 ppm

Главная Информация	
Добавка	Модификатор удара Оловянный стабилизатор
Характеристики	Приемлемый пищевой контакт Хорошая стабильность Модификация удара
Используется	Применение выдувного формования Бутылки
Рейтинг агентства	EC 90/128/EEC EC неуказанный рейтинг
Формы	Гранулы
Метод обработки	Экструзионное выдувное формование Литье под давлением

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.34	g/cm ³	BS 2782 620A
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость Роквелла (R-Scale)	115		ASTM D785
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения-1% Secant (23°C)	2500	MPa	ASTM D638
Прочность на растяжение (Yield)	40.0	MPa	BS 2782
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Викат Температура размягчения	74.0	°C	BS 2782 120B
CLTE-Поток	6.0E-5	cm/cm/°C	ASTM D696
Теплопроводность (23°C)	0.16	W/m/K	ASTM C177
Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания

Удельное сопротивление поверхности	1.0E+13	ohms	BS 2782
Сопротивление громкости	5.0E+14	ohms-cm	BS 2782

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

