

SILPURAN® 6000/50 A/B

Silicone

Wacker Chemie AG

Описание материалов:

Silicone Rubber, LSR

Gaskets, Plastics and Rubber Processing

Membranes, Pharmaceuticals & Healthcare

Masks, Pharmaceuticals & Healthcare

Seals (HealthCare / Pharma), Pharmaceuticals & Healthcare

Valves (HealthCare / Pharma), Pharmaceuticals & Healthcare

Главная Информация

Характеристики	Высокая проницаемость газа Высокая чистота Хорошая дезинфекция Хорошая гибкость Хорошая химическая стойкость Теплостойкость, высокая Сопротивление пару Низкий запах Термическая стабильность, хорошая Биологическая Совместимость Дышащий Без ВРА Нетоксичный Низкий или не впитывающий
Используется	Имплантат человека Препараты Медицинские принадлежности/принадлежности для ухода Медицинские устройства
Рейтинг агентства	ISO 10993 USP категория VI
Метод обработки	Литье под давлением (LIM) Литье под давлением

Uncured Properties

Номинальное значение

Единица измерения

Метод испытания

Цвет	Clear/Transparent		
Плотность	1.13	g/cm ³	ISO 1183
Вязкость	360	Pa·s	DIN 53019
Cured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость по суху (Shore A)	50		DIN 53505
Прочность на растяжение	10.0	MPa	DIN 53504
Удлинение при разрыве	480	%	DIN 53504
Комплект сжатия	14	%	DIN ISO 815-B
Tear Strength	30.0	kN/m	ASTM D624B

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

