

## INEOS PP 200-NA02

Polypropylene Random Copolymer

INEOS Olefins & Polymers Europe

### Описание материалов:

200-NA02 is a highly clarified random copolymer for extrusion blow moulding, sheet extrusion and clear thermoformed packaging. It offers excellent melt strength, impact resistance and superior flexural modulus. This grade contains an additive, which could generate a slight almond odour in the finished articles. As such, for food contact applications we recommend you establish its suitability prior to use.

#### Applications

Extrusion blow moulded bottles

Thermoformed clear packaging

Transparent sheet

#### Benefits and Features

Outstanding clarity

Good processability

Good impact resistance

Главная Информация	
Добавка	Осветитель
Характеристики	Хорошая ударпрочность
	Хорошая прочность расплава
	Хорошая технологичность
	Высокая четкость
	Случайный сополимер
Используется	Бутылки
	Прозрачный лист
	Упаковка
Соответствие RoHS	Контактный производитель
Внешний вид	Прозрачный/прозрачный
Формы	Гранулы
Метод обработки	Экструзионное выдувное формование
	Экструзионный лист
	Термоформовка

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	2.0	g/10 min	ISO 1133
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (Yield)	28.0	MPa	ISO 527-2
Флекторный модуль (23°C)	1000	MPa	ISO 178

Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность (23°C)	10	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 179/1eA
Зубчатый изод ударная прочность (23°C)	10	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 180/1A
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Викат Температура размягчения	131	°C	ISO 306/A
Пиковая температура плавления	149	°C	ASTM D3417

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

