

Braskem PP H 401

Polypropylene Homopolymer

Braskem

Описание материалов:

H 401 is a medium melt flow rate homopolymer polypropylene, additived with slip and antiblocking agents. Designed specially for cast film. This product features good impact strength, excellent transparency and gloss, good slipping and outstanding weldability.

Applications:

Coil for automatic packaging; Packages for food and textile products.

Главная Информация	
Добавка	Антиблок Комбинация
Характеристики	Антиблокировка Хорошая ударпрочность Глянцевый Гомополимер Комбинация Свариваемый
Используется	Пищевая упаковка Текстильные изделия
Рейтинг агентства	Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 177,1520
Внешний вид	Прозрачный/прозрачный
Формы	Гранулы
Метод обработки	Литая пленка Экструзионная пленка

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.905	g/cm ³	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	7.5	g/10 min	ASTM D1238
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость Роквелла (R-Scale, Injection Molded)	98		ASTM D785
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield, Injection Molded)	33.0	MPa	ASTM D638

Удлинение при растяжении (Yield, Injection Molded)	13	%	ASTM D638
Флекторный модуль-1% Secant (Injection Molded)	1400	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C, Injection Molded)	30	J/m	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке			ASTM D648
0.45 MPa, Unannealed, Injection Molded	92.0	°C	
1.8 MPa, Unannealed, Injection Molded	52.0	°C	
Викат Температура размягчения	148	°C	ASTM D1525 ¹

NOTE

1. Loading 1 (10 N)

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat