

Evoprene™ GC 073

Thermoplastic Elastomer

Mexichem Specialty Compounds Inc.

Описание материалов:

General purpose pp coextrudable. Window gasket.

Главная Информация			
Характеристики	Универсальный		
Используется	Шайба		
Соответствие RoHS	Свяжитесь с производителем		
Внешний вид	Непрозрачный		
Формы	Частицы		
Метод обработки	Кокструзионное формование		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.14	g/cm ³	ISO 1183
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shaw A, 10 seconds, 6.50mm)	60		ISO 868
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (100% Strain, 2.00 mm)	1.80	MPa	ISO 37
Tensile Stress (Yield, 2.00 mm)	5.10	MPa	ISO 37
Удлинение при растяжении (Break, 2.00 mm)	740	%	ISO 37
Tear Strength ¹ (2.00 mm)	26	kN/m	ISO 34-1
Комплект сжатия			ISO 815
22°C, 72 hr	16	%	ISO 815
70°C, 22 hr	88	%	ISO 815
100°C, 22 hr	94	%	ISO 815

Дополнительная информация			
The value listed as Density, ISO 1183, was tested in accordance with ISO 2782 test methods.M-S, Alpha Gary Test Method: 11 kg/cm ² M-S (Macklow Smith) flow measures force to extrude tape through die 10mm X 1mm. The higher the value the stiffer the flow (opposite to Melt Flow - MFI)Service Temperature: -50 to +60°C Ozone Resistance, 100 pphm, 200hrs, 20% strain, 35°C: No cracks OK for food contact: No Thermoplastic Compatibility: PP			

NOTE	
1.	Method B, right-angle specimen (without cut)

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

