

SOLPLAST TC 3000E

Styrene Butadiene Styrene Block Copolymer

UTEKSOL d.o.o.

Описание материалов:

Is a commercial name for thermoplastic elastomers (TPE - S) based on SBS (styrene - butadiene - styrene) block copolymers, gathered with mixing SBS. elastomers with polystyroles (GPPS, HIPS, EVA). Depending upon surface appearance and physical characteristics can be used for all kinds of injection moulded soles.

Resistance to acid, bases and all aqueous solutions is excellent.

Resistance to alcohol and glycols is medium good.

Resistance to aromatic hydrocarbons, fat and of oil is bad.

All "SOLPLASTS" have a good electric-volume resistance: that's more than $1e12$ ohm-cm.

For coloring masters are used on a polyolefine base (PE, EVA).

SERIES 3000

Higher standard compounds:

Shiny, neutral or shine-neutral surface with slightly expressed rubber-look effect

Expanded or compact surface look.

Suitable for medium demanding thin and medium thick soles, 3000 E and F and also for thick soles ...

Главная Информация			
Характеристики	Кислотоупорный Устойчивость к основанию		
Используется	Обувь		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.930 to 0.970	g/cm ³	ISO 1183
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость по суше (Shore A)	52 to 75		ISO 868
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (Yield)	5.50 to 6.50	MPa	ISO 527-2
Растяжимое напряжение (Break)	690 to 710	%	ISO 527-2
Abrasion	110 to 150	mm ³	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

