

Trademark PE LDVA1925.4F

Low Density Polyethylene + EVA

Trademark Plastics Corporation

Описание материалов:

Trademark PE LDVA1925.4F is a Low Density Polyethylene + EVA product. It can be processed by coextruded film and is available in North America. Applications of Trademark PE LDVA1925.4F include bags/liners, film and food contact applications.

Characteristics include:

Antiblock

Clarity

Food Contact Acceptable

Good Sealability

High Strength

Главная Информация			
Добавка	Высокий антиблок Средняя комбинация		
Характеристики	Приемлемый пищевой контакт Хорошее тепловое уплотнение Высокая антиблокировка Высокая четкость Высокая ударопрочность Низкая температура прочность Средняя комбинация		
Используется	Сумки Пленка		
Рейтинг агентства	Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 177,135		
Метод обработки	Созэкструдированная пленка		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.925	g/cm ³	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	1.0	g/10 min	ASTM D1238
Содержание винилацетата	4.0	wt%	
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Толщина пленки протестирована	38	µm	
Прочность на растяжение			ASTM D882
MD : Break, 38 µm,Blown Film	25.2	MPa	
TD : Break, 38 µm,Blown Film	21.7	MPa	

Удлинение при растяжении			ASTM D882
MD : Break, 38 µm,Blown Film	350	%	
TD : Break, 38 µm,Blown Film	510	%	
Ударное падение Dart (38 µm, Blown Film)	150	g	ASTM D1709
Elmendorf Tear Strength			ASTM D1922
MD : 38 µm, Blown Film	190	g	
TD : 38 µm, Blown Film	260	g	
Оптический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Блеск (45°, 38.1 µm, Blown Film)	75		ASTM D2457
Haze (38.1 µm, Blown Film)	4.5	%	ASTM D1003
Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура расплава	166 to 193	°C	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

