

## DeWAL DW 300-1

Thermoplastic Polyimide

DeWAL Industries

### Описание материалов:

D/W 300 is a family of polyimide film products with no adhesive. D/W 300 materials combine excellent physical, electrical and mechanical properties at temperatures ranging from -452F (-269C) to 752F (400C). D/W 300 materials offer excellent dimensional stability along with very good chemical resistance.

Applications for D/W 300 polyimide films range from electrical and thermal insulation to use in transformers, heat sealing devices and more.

| Главная Информация                 |   |                   |                 |
|------------------------------------|---|-------------------|-----------------|
| Характеристики                     | Хорошая химическая стойкость<br>Хорошая стабильность размеров<br>Хорошие электрические свойства |                   |                 |
| Используется                       | Электронная изоляция<br>Пленка<br>Изоляция  |                   |                 |
| Формы                              | Пленка  |                   |                 |
| Физический                         | Номинальное значение  | Единица измерения |                 |
| Толщина                            | 25.4  | µm                |                 |
| Длина рулона <sup>1</sup>          | < 305000  | mm                |                 |
| Идентификатор ядра                 | 7.62  | cm                |                 |
| Ширина                             | 12.7 to 508   | mm                |                 |
| Пленки                             | Номинальное значение  | Единица измерения | Метод испытания |
| Прочность на растяжение-MD (Yield) | 207   | MPa               | ASTM D882       |
| Растяжимое удлинение-MD (Break)    | 100   | %                 | ASTM D882       |
| Электрический                      | Номинальное значение  | Единица измерения | Метод испытания |
| Удельное сопротивление поверхности | 1.0E+13   | ohms              |                 |
| Сопротивление громкости            | 1.0E+15   | ohms-cm           |                 |
| Диэлектрическая прочность          | 300   | kV/mm             | ASTM D149       |
| NOTE                               |   |                   |                 |
| 1.                                 | up to 1000 ft   |                   |                 |

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

