

Sevrene® 2000-50A

Thermoplastic Elastomer

Vi-Chem Corporation

Описание материалов:

Sevrene® 2000-50A is a Thermoplastic Elastomer (TPE) material. It is available in North America for coextrusion, extrusion, or injection molding.

Primary attribute of Sevrene® 2000-50A: Good Weather Resistance.

Typical applications include:

Automotive

Consumer Goods

Industrial Applications

Главная Информация	
Характеристики	Хорошая устойчивость к погоде
Используется	Детали интерьера автомобиля
	Автомобильная крышка под капот
	Потребительские приложения
	Промышленное применение
Формы	Гранулы
Метод обработки	Кокэкструзия
	Экструзия
	Литье под давлением

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
------------	----------------------	-------------------	-----------------

Плотность	1.17	g/cm ³	ISO 1183/A
-----------	------	-------------------	------------

Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
-----------	----------------------	-------------------	-----------------

Твердость по суше (Shore A, 15 sec)	48		ISO 868
-------------------------------------	----	--	---------

Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
------------	----------------------	-------------------	-----------------

Tensile Stress ¹ (1000% Strain)	1.50	MPa	ISO 37
--	------	-----	--------

Tensile Stress ² (Break)	5.70	MPa	ISO 37
-------------------------------------	------	-----	--------

Удлинение при растяжении ³ (Break)	540	%	ISO 37
---	-----	---	--------

Tear Strength ⁴	23	kN/m	ISO 34-1
----------------------------	----	------	----------

Комплект сжатия			ASTM D395B
-----------------	--	--	------------

23°C, 22 hr	21	%	
-------------	----	---	--

70°C, 22 hr	34	%	
-------------	----	---	--

NOTE

1.	Type 1
----	--------

2.	Type 1
----	--------

3.	Type 1
----	--------

4.

Method B

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

