Geon™ Vinyl Flexible HC18580

Flexible Polyvinyl Chloride

PolyOne Corporation

Описание материалов:

This product has received full compliance certification for USP Biological Reactivity Tests under USP Plastic Class VI.

Главная Информация	
Характеристики	Соответствие пищевого контакта
Используется	Труба Фитинги для труб
Рейтинг агентства	FDA пищевой контакт, не Номинальный
Внешний вид	Прозрачный/прозрачный
Формы	Частицы
Метод обработки	Экструзия Литье под давлением

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.25	g/cm³	ASTM D792
Твердость	**Номинальное значение**	**Единица измерения**	**Метод испытания**
Твердость дюрометра (Shore A, 10 sec)	85		ASTM D2240
Механические	**Номинальное значение**	**Единица измерения**	**Метод испытания**
Прочность на растяжение [1]			ASTM D638
Fracture	18.6	MPa	ASTM D638
100% strain	12.4	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении [2] (Break)	300	%	ASTM D638
Тепловой	**Номинальное значение**	**Единица измерения**	**Метод испытания**
Температура ломкости	-25.0	°C	ASTM D746

Дополнительная информация

□□:□□21□□□□.□□□□□□,□□□“□□□□□□□□□”.□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

WeChat