

Vydyne® 88X

Polyamide 66/6 Copolymer

Ascend Performance Materials Operations LLC

Описание материалов:

Vydyne 88X is a medium-viscosity PA66/6 random copolymer used for extrusion-compounding. It provides benefits for compounds containing heat-sensitive additives and for end applications that require good surface finish. This copolymer is specifically designed to be used with FR packages and high mineral loadings. Vydyne 88X is the product of choice for low-yellowness-required applications.

Vydyne 88X maintains the chemical resistance typical of PA66/6 to many chemicals, machine and motor oils, solvents and gasoline.

Typical Applications/End Uses:

Compounding

Главная Информация			
Характеристики	<p>Сополимер</p> <p>Сопротивление бензину</p> <p>Общее назначение</p> <p>Хорошая стойкость к истиранию</p> <p>Хорошая химическая стойкость</p> <p>Хорошая прочность</p> <p>Высокая жесткость</p> <p>Высокая прочность</p> <p>Маслостойкий</p> <p>Устойчивость к растворителям</p>		
Используется	<p>Уплотнение</p> <p>Общее назначение</p>		
Рейтинг агентства	<p>EC 1935/2004</p> <p>EC 10/2011</p> <p>EC 2023/2006</p> <p>Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 177,1500</p>		
Внешний вид	Натуральный цвет		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	<p>Уплотнение</p> <p>Уплотнительная экструзия</p>		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.14	g/cm ³	ISO 1183
Номер вязкости (H2SO4 (Sulphuric Acid))	137 to 148	cm ³ /g	ISO 307

Bulk Density	674	g/l	ASTM D1895
Moisture Content	0.50	%	ASTM D6869
Relative Viscosity ¹	45.0 to 51.0		ASTM D789
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура плавления	255	°C	ISO 11357-3
Оптический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Yellowness Index	-4.0	YI	ASTM D1925
NOTE			

1. Formic acid

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

