

EnCom PC/PET1013

Polycarbonate + PET

EnCom, Inc.

Описание материалов:

EnCom PC/PET1013 is a polycarbonate PET (PC PET) material. This product is available in North America, Africa and the Middle East, Latin America, Europe or Asia Pacific. The processing method is injection molding.

| Главная Информация | | |
|-----------------------|----------------------|-------------------|
| Формы | Частицы | |
| Метод обработки | Литье под давлением | |
| Иньекция | Номинальное значение | Единица измерения |
| Температура сушки | 79.4 - 85.0 | °C |
| Время сушки | 2.0 - 4.0 | hr |
| Время сушки, максимум | 4.0 | hr |
| Задняя температура | 177 - 193 | °C |
| Средняя температура | 177 - 204 | °C |
| Передняя температура | 193 - 204 | °C |
| Температура сопла | 204 - 221 | °C |
| Температура формы | 48.9 - 60.0 | °C |

Инструкции по впрыску

Recommended Recycle Reintroduction: First Pass: 10% Max Second Pass: 3% Max

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat