

## Toler EVA 182

Ethylene Vinyl Acetate Copolymer

Toler Chemical, Inc

### Описание материалов:

182 provides a flexible base resin for hot melt adhesives, sealants and coatings. 182 exhibits excellent wax compatibility and can be formulated into a wide range of systems. This product promotes higher temperature performance as well as adhesion to a variety of substrates. 182, which contains a stabilizing additive package, can also be used in compounded products where high filler loadings are required.

Главная Информация	
Добавка	Неуказанный стабилизатор
Характеристики	Сополимер
	Хорошая адгезия
	Хорошая стабильность
	Хорошая термическая стабильность
Используется	Клеи
	Нанесение покрытия
	Герметики

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.940	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR)	1.5 to 2.5	g/10 min	ASTM D1238
Содержание винилацетата	17.0 to 19.0	wt%	

Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A)	82 to 90		ASTM D2240

Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения-1% Secant	36.5	MPa	ASTM D638
Прочность на растяжение (Break)	14.5 to 15.2	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	690 to 740	%	ASTM D638

Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура плавления	86.0	°C	ASTM D3417
Ring and Ball Softening Point	174	°C	ASTM E28

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

**Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.**

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

