

Jam PE 25525

Linear Low Density Polyethylene

Jam Petrochemical Company

Описание материалов:

Jam PE 25525 is a Linear Low Density Polyethylene product. It can be processed by injection molding and is available in Africa & Middle East. Typical application: Caps/Lids/Closures. Primary characteristic: butene comonomer.

| Главная Информация | | | |
|---|----------------------|-------------------|-----------------|
| Характеристики | Бутене комномер | | |
| Используется | Крышки | | |
| Метод обработки | Литье под давлением | | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Плотность | 0.925 | g/cm ³ | ASTM D1505 |
| Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg) | 25 | g/10 min | ASTM D1238 |
| Механические | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Прочность на растяжение | | | ASTM D638 |
| Yield, Compression Molded | 14.0 | MPa | |
| Break, Compression Molded | 7.50 | MPa | |
| Удлинение при растяжении (Break, Compression Molded) | 30 | % | ASTM D638 |
| Флекторный модуль (Compression Molded) | 500 | MPa | ASTM D790 |
| Воздействие | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Зубчатый изод Impact (23°C) | No Break | | ASTM D256A |
| Тепловой | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Викат Температура размягчения | 88.0 | °C | ASTM D1525 |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

