Exceed™ 0019 IM

Metallocene Polyethylene Resin

ExxonMobil Chemical

Описание материалов:

Exceed 0019 IM is a narrow molecular weight Metallocene Ethylene-Hexene Copolymer designed for injection molding applications that require easy processability. This resin offers outstanding organoleptic properties and excellent toughness and tear resistance in freezer applications for food packaging.

Главная Информация			
Физический	**Номинальное значение**	**Единица измерения**	**Метод испытания**
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	19	g/10 min	ASTM D1238
Экологическое сопротивление растрескиванию (10% Igepal, F50)	13.0	hr	ASTM D1693B
Механические	**Номинальное значение**	**Единица измерения**	**Метод испытания**
Прочность на растяжение [1] (Yield)	10.3	MPa	ASTM D638
Флекторный модуль			ASTM D790
1% secant	352	MPa	ASTM D790
2% secant	310	MPa	ASTM D790
Тепловой	**Номинальное значение**	**Единица измерения**	**Метод испытания**
Викат Температура размягчения	95.0	°C	ASTM D1525
Пиковая температура плавления	114	°C	ASTM D3418
Дополнительная информация			
□□□□□□□□□□.□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□.			
NOTE			
1.	50 mm/min		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

WeChat