

LTP PA6125

Thermoplastic

Chengdu Letian Plastics Co., Ltd

Описание материалов:

LTP PA6125 is a Thermoplastic product. It is available in Asia Pacific. Primary characteristic: flame rated.

| Главная Информация | | | |
|--|----------------------|-------------------|-----------------|
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Плотность | 1.35 | g/cm ³ | GB/T 1033 |
| Поглощение воды (Saturation, 23°C) | 1.3 | % | GB/T 1034 |
| Механические | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Tensile Stress | 125 | MPa | GB/T 1040 |
| Растяжимое напряжение (Break) | 10 | % | GB/T 1040 |
| Флекторный стресс | 160 | MPa | GB/T 1042 |
| Воздействие | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Ударная прочность | 10 | kJ/m ² | GB/T 1043 |
| Тепловой | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Heat Deflection Temperature | 240 | °C | GB/T 1634 |
| Электрический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Удельное сопротивление поверхности | 1.0E+13 | ohms | GB/T 1410 |
| Сопротивление громкости | 1.0E+12 | ohms-cm | GB/T 1410 |
| Электрическая прочность | 30 | kV/mm | GB/T 1408 |
| Диэлектрическая постоянная (25°C, 1 kHz) | 4.00 | | GB/T 1409 |
| Коэффициент рассеивания (25°C, 1 kHz) | 0.010 | | GB/T 1409 |
| Воспламеняемость | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Огнестойкость | V-0 | | UL 94 |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

