

Ablefilm 550K

Ероху; Epoxide

Henkel Ablestik

Описание материалов:

ABLEFILM® 550K™ is designed for substrate attach and heat sink bonding.

Главная Информация		
Характеристики	Низкое (нет) содержание кадмия Теплопроводящий	
Используется	Клеи Склеивание Пленка	
Внешний вид	Белый	
Формы	Гранулы	
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения
Температура перехода стекла	102	°C
CLTE-Поток		
< 102°C	5.0E-5	cm/cm/°C
> 102°C	3.0E-4	cm/cm/°C
Теплопроводность (121°C)	0.80	W/m/K
Электрический	Номинальное значение	Единица измерения
Сопротивление громкости	7.2E+12	ohms-cm
Диэлектрическая прочность	39	kV/mm
Диэлектрическая постоянная (1 kHz)	5.70	
Коэффициент рассеивания (1 kHz)	0.020	
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения
Срок годности (-40°C)	52	wk
Время доставки		
125°C	2.0	hr
150°C	0.50	hr
Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения
Перевозчик	Glass fabirc	
Ножница на коленях		
Al to Al : 25°C	22.8	MPa
Au to Au : 25°C	21.4	MPa
Потеря веса при нагревании (300 °C)	0.37	%

Срок службы (25 °C) 6.0 month

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

