

## Geon™ Vinyl Flexible 90049

Flexible Polyvinyl Chloride

PolyOne Corporation

### Описание материалов:

Geon™Vinyl Flexible 90049 is a flexible polyvinyl chloride product. It can be processed by co-extrusion or extrusion and is available in North America, Africa and the Middle East, Latin America, Europe or Asia Pacific. Geon™Vinyl Flexible 90049 applications include the automotive industry and outdoor applications. The main characteristics are: high gloss.

Главная Информация	
Характеристики	Подсветка
Используется	Применение в автомобильной области
	Внешнее украшение автомобиля
	Наружное применение
Внешний вид	Прозрачный/прозрачный
Формы	Частицы
Метод обработки	Кокструзионное формование
	Экструзия

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.22	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792

Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A, 15 sec)	83		ASTM D2240

Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение <sup>1</sup> (Break)	19.2	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении <sup>2</sup> (Break)	320	%	ASTM D638
Сопrotивление разрыву <sup>3</sup>	63.3	kN/m	ASTM D1004
Гибкость при низкой температуре <sup>4</sup> (-29°C, 508.0 μm)	Pass		
Летучие потери <sup>5</sup> (105°C, 1.91 mm)	0.43	%	ASTM D1203B
Противогрибковый	Pass		ASTM G21
Ксеноновый атмосферомер <sup>6</sup>	Pass		SAE J1960

Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
---------------------------	----------------------	-------------------	-----------------

□□:□□OEM□□.

NOTE	
1.	Type 4, 510mm/min
2.	Type 4, 510mm/min
3.	Mold C, 2 inches/min
4.	4 hours, 12mm

---

5.	Emery
6.	External, 2500 kJ/m, natural color, dE * < 3.0

---

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

