

Braskem PP H502-25RZ

Polypropylene Homopolymer

Braskem Europe GmbH

Описание материалов:

Braskem H502-25RZ Polypropylene Resin is a homopolymer resin suitable for the use in spunbonded nonwovens production equipment. Braskem H502-25RZ Polypropylene Resin can also be used in other Fiber spinning processes. Braskem H502-25RZ Polypropylene Resin is a controlled rheology polypropylene offering excellent processability at melt temperatures between 220 and 280°C.

Applications for Braskem H502-25RZ Polypropylene Resin:

Nonwovens for health and hygiene

Carpet face yarns

Geotextiles

Upholstery

Filtration

Agricultural materials

Complies with:

EU, No 10/2011

U.S. FDA 21 CFR 177.1520(c)1.1

Consult the regulations for complete details.

Главная Информация			
Рейтинг агентства	EC без 10/2011 FDA 21 CFR 177,1520 (c) 1,1		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Экструзия волокна (спиннинг)		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.900	g/cm ³	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	25	g/10 min	ISO 1133
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (Yield, Injection Molded)	30.0	MPa	ISO 527-2
Растяжимое напряжение (Yield, Injection Molded)	10	%	ISO 527-2
Флекторный модуль (Injection Molded)	1300	MPa	ISO 178
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность (23°C, Injection Molded)	2.0	kJ/m ²	ISO 179/1eA
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Heat Deflection Temperature (0.45 MPa, Unannealed)	80.0	°C	ISO 75-2/B
Викат Температура размягчения	148	°C	ISO 306/A
Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура расплава	220 to 280	°C	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

