

Sultron® 76G8ST

40% стекловолокно

Polyphenylene Sulfide + Nylon

Asia International Enterprise (Hong Kong) Limited

Описание материалов:

Polyphenylene Sulfide (Abbr. PPS) is a high performance thermoplastic polymer, offers excellent heat resistance, abrasion and radiation resistances, flame retardant, average mechanical properties, excellent dimensional stability and electrical properties. With all these outstanding properties, PPS compounded materials have already replace some of the metals as structural materials, and widely used in electronic and electrical, automotive, mechanical and chemical, aerospace, and military fields.

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Стекловолокно, 40% наполнитель по весу		
Характеристики	Огнестойкий		
	Хорошая стойкость к истиранию		
	Хорошая стабильность размеров		
	Хорошие электрические свойства		
	Высокая термостойкость		
Используется	Устойчивость к излучению (гамма)		
	Аэрокосмическое применение		
	Автомобильные Приложения		
	Электрическое/электронное применение		
	Замена металла		
Военные применения			
Формы	Гранулы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.70	g/cm ³	ISO 1183
Формовочная усадка			ISO 294-4
Across Flow	0.50	%	
Flow	0.30	%	
Поглощение воды (Saturation, 23°C)	0.090	%	ISO 62
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (Yield)	170	MPa	ISO 527-2/1270
Растяжимое напряжение (Break)	1.7	%	ISO 527-2/50
Флекторный модуль ¹	12500	MPa	ISO 178
Флекторный стресс ²	220	MPa	ISO 178
Коэффициент трения	0.32		ISO 8295
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания

Зубчатый изод ударная прочность	13	kJ/m ²	ISO 180
Незубчатый изод ударная прочность	55	kJ/m ²	ISO 180
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Heat Deflection Temperature (1.8 MPa, Unannealed)	> 250	°C	ISO 75-2/A
CLTE-Поток (-20 to 150°C)	1.8E-4	cm/cm/°C	ISO 11359-2
Теплопроводность	0.33	W/m/K	ISO 8302
Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Сопrotивление громкости	> 1.0E+16	ohms-cm	IEC 60093
Электрическая прочность (in Oil)	22	kV/mm	IEC 60243-1
Диэлектрическая постоянная (1 MHz)	3.80		IEC 60250
Коэффициент рассеивания (1 MHz)	9.0E-3		IEC 60250
Comparative Tracking Index	150	V	IEC 60112
Воспламеняемость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Огнестойкость (1.60 mm)	V-0		UL 94

NOTE

1. 2.0 mm/min
2. 2.0 mm/min

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat