

TOLEN H030 GP/3

Polypropylene Homopolymer

SIBUR

Описание материалов:

PP-H030-GP/3 is a polypropylene homopolymer with standard molecular weight distribution. The product is characterized by medium melt flow range, an optimal stabilization package and balanced physical and mechanical properties.

TYPICAL APPLICATIONS

PP-H030-GP/3 is a general purpose grade, it is recommended for Injection Moulding, Extrusion and Thermoforming applications. It complies with EU Food Contact Regulations.

| Главная Информация | |
|--------------------|--------------------------------|
| Добавка | Неуказанный стабилизатор |
| Характеристики | Гомополимер |
| | Средняя степень жидкости |
| | Соответствие пищевого контакта |
| Используется | Универсальный |
| Рейтинг агентства | EC 1907/2006 (REACH) |
| | EC 1935/2004 |
| | EC 2023/2006 |
| | Европа 10/1/2011 12:00:00 |
| Формы | Частицы |
| Метод обработки | Экструзия |
| | Термоформовка |
| | Литье под давлением |

| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|---|----------------------|-------------------|-----------------|
| Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg) | 3.0 | g/10 min | ISO 1133 |
| Механические | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Tensile Stress (Yield) | 34.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
| Растяжимое напряжение (Yield) | 10 | % | ISO 527-2/50 |
| Флекторный модуль ¹ | 1400 | MPa | ISO 178 |
| Воздействие | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Зубчатый изод Impact (23°C) | 2.0 | kJ/m ² | ISO 180 |
| Тепловой | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Heat Deflection Temperature (0.45 MPa, Unannealed) | 80.0 | °C | ISO 75-2/B |
| Викат Температура размягчения | 155 | °C | ISO 306/A |

NOTE

1. 5.0 mm/min

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

