

VisiJet® FTX Green

Unspecified

3D Systems

Описание материалов:

UV Curable Plastic

Tough castable plastic

Главная Информация			
Характеристики	Чистота/Высокая чистота		
Используется	Моделирующий материал		
	Изготовление пресс-форм		
	Прототипирование		
Внешний вид	Темно-зеленый		
Формы	Жидкость		
Метод обработки	3D печать, стереолитография		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	
Плотность ¹	1.01	g/cm ³	
Содержание золы	0.010	%	
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	1700	MPa	ASTM D638
Прочность на растяжение	30.0	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	10	%	ASTM D638
Flexural Strength	40.0	MPa	ASTM D790
NOTE			

1. Liquid @ 25°C

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

