

Huafon JF-P-8705 / JF-I-8805 (outsole)

Polyurethane (Polyester based)

Huafon Group Co., Ltd.

Описание материалов:

Characteristics: Excellent adhesive property. excellent physical performance.

Applications: For safety shoes.

Главная Информация		
Добавка	Неуказанная добавка	
Характеристики	Хорошая адгезия	
Используется	Обувь	
Формы	Жидкость	
Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Плотность ¹	0.900 to 1.10	g/cm ³
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения
Твердость		
Asker A : 23°C	54.0 to 56.0	
Asker C : 23°C	75.0 to 77.0	
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения
Компоненты термокомплекта		
Part A	Mix Ratio by Weight: 100	
Part B	Mix Ratio by Weight: 45 to 47	
Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения
Цвет ²	Clear/Transparent	
Плотность		
40°C ³	1.00 to 1.02	g/cm ³
40°C ⁴	1.18 to 1.20	g/cm ³
Вязкость		
40°C ⁵	0.40 to 0.70	Pa·s
40°C ⁶	1.4 to 1.8	Pa·s
Cured Properties	Номинальное значение	Единица измерения
Прочность на растяжение	> 7.50	MPa
Удлинение при разрыве	> 600	%
Tear Strength	> 40.0	kN/m
NOTE		
1.	Molded Density	
2.	Part B	
3.	Part A	

4.	Part B
5.	Part B
6.	Part A

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

