

BMC T70-7002(I25)

Thermoset Polyester

Bulk Molding Compounds, Inc.

Описание материалов:

BMC T70-7002(I25) is a thermosetting polyester product. It is available in North America. The application fields of BMC T70-7002(I25) include automobile industry and housing. The main characteristics are: flame retardant/rated flame.

| Главная Информация | | | |
|--|---|-------------------|-----------------|
| Используется | Применение в автомобильной области Чехол | | |
| Внешний вид | Черный | | |
| Формы | Частицы | | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Удельный вес | 1.95 | g/cm ³ | ASTM D792 |
| Формовочная усадка-Поток | 0.020 | % | ASTM D955 |
| Твердость | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Твердость барколя | 53 | | ASTM D2583 |
| Механические | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Прочность на растяжение ¹ (Yield) | 76.6 | MPa | ASTM D638 |
| Флекторный модуль | 14500 | MPa | ASTM D790 |
| Flexural Strength (Yield) | 163 | MPa | ASTM D790 |
| Прочность на сжатие | 178 | MPa | ASTM D695 |
| Воздействие | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Незубчатый изод Impact | 350 | J/m | ASTM D256 |
| Электрический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Диэлектрическая прочность | 15 | kV/mm | ASTM D149 |
| Дуговое сопротивление | 181 | sec | ASTM D495 |
| Воспламеняемость | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Огнестойкость | | | UL 94 |
| 1.52 mm | HB | | UL 94 |
| 2.22 mm | HB | | UL 94 |
| 3.11 mm | HB | | UL 94 |

Дополнительная информация

Barcol Hardness, ASTM D2583: 50 to 55UL Flame Rating, UL 94, 0.058 to 0.062 in: HBUL Flame Rating, UL 94, 0.075 to 0.1 in: HBUL Flame Rating, UL 94, 0.120 to 0.125 in: HB

NOTE

1. Type 1

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

