

BJB Polyurethane SP-301 A/B-4

Polyurethane Thermoset Elastomer

BJB Enterprises, Inc.

Описание материалов:

The SP-301 A/B-4 is a rigid, fire retardant polyurethane foam system that can be easily sprayed through foam dispensing units. This system provides good impact resistance and shear strength. Applications include thermal insulation of building walls, tanks, roofs, vessels, and pipes, as well as a component of molds and parts.

Главная Информация			
Характеристики	Огнестойкий Хорошая ударопрочность		
Используется	Изоляция		
Формы	Жидкость		
Метод обработки	Распыление		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес			
Part A	1.237	g/cm ³	
Part B	1.157	g/cm ³	
К (износ) фактор (25 °C)	0.150		ASTM C177
Вязкость			
Part A : 25°C	250	mPa·s	
Part B : 25°C	600	mPa·s	
Распространение пламени-НВ	< 25.0		UL 94
Плотность дыма-НВ	< 450		UL 94
Время крема (25 °C)	3.0 to 4.0	sec	
Tack Free Time	11.0 to 13.0	sec	
Содержание закрытых ячеек	95	%	ASTM D2856
Время лечения (25 °C)	3.0 to 4.0	hr	
Проницаемость	2.00 to 3.00	perm/in	ASTM E96
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение	0.345 to 0.414	MPa	ASTM D638
Прочность на сжатие	0.138 to 0.172	MPa	ASTM D1621
Прочность сдвига	0.241 to 0.276	MPa	ASTM D732
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Компоненты термокомплекта			
Part A	Mix Ratio by Weight: 95,□□Mix Ratio by Volume: 100		
Part B	Mix Ratio by Weight: 100,□□Mix Ratio by Volume: 100		

Срок годности

26

wk

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat