

I. Stern 3335

Polypropylene Impact Copolymer

I. STERN & CO. INC.

Описание материалов:

3335 - Prime Impact Copolymer Polypropylene, No Break

Features

Superior color and processing stability

Low odor, good flow and set up behavior

Excellent see through clarity

Applications

Reusable food containers

House wares

Packaging

Главная Информация			
Характеристики	Сополимер Хорошая стабильность цвета Хороший поток Хорошая технологичность Высокая четкость Низкий и без запаха		
Используется	Пищевые контейнеры Товары для дома Упаковка		
Внешний вид	Прозрачный/прозрачный		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.900	g/cm ³	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR)	35	g/10 min	ASTM D1238
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение ¹ (Yield)	22.8	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении ² (Break)	12	%	ASTM D638
Флекторный модуль-1% тангента ³	1210	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C)	110	J/m	ASTM D256
NOTE			
1.	51 mm/min		
2.	51 mm/min		
3.	1.3 mm/min		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

