

Generic PUR-Ether/TDI

Polyurethane (Polyether, TDI)

Generic

Описание материалов:

This data represents typical values that have been calculated from all products classified as: Generic PUR-Ether/TDI

This information is provided for comparative purposes only.

Главная Информация			
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес			
--	1.04 - 1.21	g/cm ³	ASTM D792
--	1.08 - 1.18	g/cm ³	ASTM D1505
Видимая плотность	1.02 - 1.21	g/cm ³	ASTM D1895
Формовочная усадка-Поток (23°C)	1.2 - 1.3	%	ASTM D955
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (23°C)	47 - 95		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удлинение при растяжении (Break, 23°C)	220 - 700	%	ASTM D638
Прочность на сжатие (23°C)	0.421 - 16.1	MPa	ASTM D695
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress			ASTM D412
100% strain, 23°C	1.61 - 35.5	MPa	ASTM D412
200% strain, 23°C	32.4 - 45.7	MPa	ASTM D412
300% strain, 23°C	2.52 - 48.3	MPa	ASTM D412
Прочность на растяжение			ASTM D412
Yield, 23°C	13.6 - 62.1	MPa	ASTM D412
Fracture, 23°C	12.3 - 62.7	MPa	ASTM D412
23°C	20.1 - 52.1	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении (Break, 23°C)			ASTM D412
180 - 590		%	
Tear Strength			
23°C	26.3 - 196	kN/m	ASTM D624
Cracking	15	kN/m	ASTM D470
Комплект сжатия	23 - 46	%	ASTM D395
Сопrotивляемость Bayshore	29 - 73	%	ASTM D2632
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура ломкости	-70.0 - -62.8	°C	ASTM D746
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания

Срок службы горшка (23°C)	0.88 - 10	min	
Терморегулирующая вязкость	120 - 3290	cP	ASTM D2393
Время демолд	5.0 - 77	min	
Время доставки	14 - 18	hr	
Иньекция	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура формы	61.1 - 109	°C	

Инструкции по впрыску

This data represents typical values that have been calculated from all products classified as: Generic PUR-Ether/TDI. This information is provided for comparative purposes only.

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

