

## Nanguang TPU Y-85AX

Thermoplastic Polyurethane Elastomer

Fujian Nanguang Light Industry Co., Ltd.

### Описание материалов:

Nanguang TPU Y-85AX is a Thermoplastic Polyurethane Elastomer product. It can be processed by extrusion and is available in Asia Pacific.

Главная Информация			
Метод обработки	Экструзия		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.17 to 1.21	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A)	83 to 87		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Потеря истирания	40.0	mg	
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress			ASTM D412
100% Strain	5.88	MPa	
300% Strain	26.5	MPa	
Прочность на растяжение	35.3	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении (Break)	500	%	ASTM D412
Tear Strength (Split)	69	kN/m	ASTM D470
Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура сушки	95.0	°C	
Время сушки	3.0 to 5.0	hr	
Температура расплава	180 to 200	°C	

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

### Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

