

## Nypol® PA A3 G15 MEV15 CNZ0247 NR381

15% стеклянный шарик; 15% стекловолокно

Polyamide 66

Petropol Industry and Trade of Polymers LTDA

### Описание материалов:

Nypol® PA A3 G15 MEV15 CNZ0247 NR381 is a Polyamide 66 (Nylon 66) material filled with 15% glass bead and 15% glass fiber. It is available in Asia Pacific, Europe, Latin America, or North America for injection molding.

Important attributes of Nypol® PA A3 G15 MEV15 CNZ0247 NR381 are:

Flame Rated

Good Aesthetics

Главная Информация				
Наполнитель/армирование	Стеклянный шарик, 15% наполнитель по весу Стекловолокно, 15% наполнитель по весу			
Характеристики	Приятный внешний вид			
Внешний вид	Серый			
Метод обработки	Литье под давлением			
Физический	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.38	--	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Формовочная усадка-Поток	0.30 to 0.70	--	%	ASTM D955
Поглощение воды (24 hr)	1.3	--	%	ASTM D570
Механические	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение	140	115	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	4.0	5.0	%	ASTM D638
Флекторный модуль	10000	7000	MPa	ASTM D790
Flexural Strength	238	205	MPa	ASTM D790
Воздействие	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact	80	90	J/m	ASTM D256
Тепловой	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (1.8 MPa, Unannealed)	238	--	°C	ASTM D648
Температура плавления	255	--	°C	ASTM D2117
Электрический	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Сопротивление громкости	1.0E+14	1.0E+13	ohms-cm	ASTM D257
Воспламеняемость	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания

Огнестойкость	НВ	--	UL 94
<b>Инъекция</b>	<b>Сухой</b>	<b>Единица измерения</b>	
Температура сушки	90.0		°C
Время сушки	3.0		hr
Рекомендуемая максимальная влажность	0.020		%
Температура обработки (расплава)	260 to 280		°C
Температура формы	70.0 to 100		°C

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat