

TOYOBO PPS TS201 HS

Стекланный минерал

Polyphenylene Sulfide

TOYOBO America, Inc.

Описание материалов:

TOYOBO PPS TS201 HS is a polyphenylene sulfide (PPS) product, which contains glass/mineral filler. It is available in North America.

Features include:

flame retardant/rated flame

High stiffness

Главная Информация			
UL YellowCard	E51743-242577		
Наполнитель/армирование	Стекло \ минеральное		
Характеристики	Жесткий, высокий		
Формы	Частицы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.96	g/cm ³	ASTM D792
Формовочная усадка			ASTM D955
Flow	0.15	%	ASTM D955
Transverse flow	0.45	%	ASTM D955
Поглощение воды (24 hr)	0.020	%	ASTM D570
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость Роквелла (R-Scale)	121		ASTM D785
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	22600	MPa	ASTM D638
Прочность на растяжение (Yield)	197	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	1.4	%	ASTM D638
Флекторный модуль	20600	MPa	ASTM D790
Flexural Strength (Yield)	260	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact	76	J/m	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (1.8 MPa, Unannealed)	260	°C	ASTM D648
Линейный коэффициент теплового расширения			ASTM D696
Flow	1.2E-5	cm/cm/°C	ASTM D696
Lateral	4.8E-5	cm/cm/°C	ASTM D696
Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания

Сопrotивление громкости	1.0E+15	ohms-cm	ASTM D257
Диэлектрическая прочность	11	kV/mm	ASTM D149
Диэлектрическая постоянная			ASTM D150
1 kHz	5.00		ASTM D150
1 MHz	4.30		ASTM D150
Коэффициент рассеивания			ASTM D150
1 kHz	0.057		ASTM D150
1 MHz	8.5E-3		ASTM D150
Дуговое сопротивление	173	sec	ASTM D495
Comparative Tracking Index	225	V	IEC 60112
Воспламеняемость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Огнестойкость	V-0		UL 94

Дополнительная информация

Flexural Elongation, ASTM D790: 1.6 %HDT 264 psi, ASTM D648: >260 °C

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

