

## Elastoflex® R 27640R Resin / R 27640T Isocyanate

Polyurethane (MDI)

BASF Corporation

### Описание материалов:

Semi-Rigid Low VOC Instrument Panel Foam

Главная Информация		
Характеристики	Полужесткие Низкий уровень Лос	
Используется	Пена Применение в автомобильной области Приборная панель автомобиля	
Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Плотность		
-- 1	0.106	g/cm <sup>3</sup>
-- 2	0.124	g/cm <sup>3</sup>
Механические	Номинальное значение	Единица измерения
Прочность на растяжение		
-- 3	0.272	MPa
-- 4	0.367	MPa
Удлинение при растяжении		
Fracture <sup>5</sup>	60	%
Fracture <sup>6</sup>	67	%
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения
Graves Tear		
-- 7	840.6	N/m
-- 8	1225.9	N/m
NOTE		
1.	Hand Mix	
2.	Machine Mix	
3.	Hand Mix	
4.	Machine Mix	
5.	Hand Mix	
6.	Machine Mix	
7.	Hand Mix	
8.	Machine Mix	

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

