

Ecomass® 720ZC85

Порошок из нержавеющей стали

Acrylonitrile Butadiene Styrene

Ecomass Technologies

Описание материалов:

Ecomass® 720ZC85 is an Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS) material filled with stainless steel powder. It is available in North America for injection molding.

Important attributes of Ecomass® 720ZC85 are:

Good Toughness

Rigid

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Порошок из нержавеющей стали		
Характеристики	Хорошая прочность		
	Высокая удельная Гравитация		
	Средняя жесткость		
	Platable		
Используется	Радиационное экранирование		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	4.00	g/cm ³	ASTM D792
Формовочная усадка-Поток	0.20	%	ASTM D955
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение	19.0	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	1.1	%	ASTM D638
Флекторный модуль	8630	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact	59	J/m	ASTM D256
Инъекция	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура сушки	71.1 to 82.2	°C	
Время сушки	2.0 to 4.0	hr	
Температура обработки (расплава)	204 to 249	°C	
Температура формы	26.7 to 48.9	°C	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

