

## SCHULABLEND® (ABS/PA) M/MK 20 GF

20% стекловолокно

Acrylonitrile Butadiene Styrene + Nylon

A. Schulman Europe

## Описание материалов:

20% glass fibre reinforced ABS/PA blend

Наполнитель/армирование  Метод обработки  Код маркировки деталей (ISO 11469)	Армированный стекловолок	ном материал, 20% наполнитель п	2 0007	
· · ·		Армированный стекловолокном материал, 20% наполнитель по весу		
Сод маркировки деталей (ISO 11469)	Литье под давлением			
,, ,	> ABS PA-GF			
<b>Физический</b>	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания	
<b>Плотность</b>	1.20	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183/A	
Плавкий объем-расход (MVR) 250°C/5.0 kg)	2.00	cm³/10min	ISO 1133	
Гвердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания	
Гвердость мяча (Н 358/30)	97.0	MPa	ISO 2039-1	
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания	
Модуль растяжения	4900	MPa	ISO 527-2/1A/1	
Γensile Stress (Break)	77.0	МРа	ISO 527-2/1A/5	
Растяжимое напряжение (Break)	4.5	%	ISO 527-2/1A/5	
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания	
/дарная прочность (23°C)	9.0	kJ/m²	ISO 179/1eA	
Charpy Unnotched Impact Strength 23°C)	36	kJ/m²	ISO 179/1eU	
Гепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания	
Heat Deflection Temperature				
0.45 MPa, not annealed	179	°C	ISO 75-2/Bf	
1.8 MPa, not annealed	101	°C	ISO 75-2/Af	
Викат Температура размягчения				
	213	°C	ISO 306/A50	
	128	°C	ISO 306/B50	
Воспламеняемость <b>С</b>	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания	
Скорость горения	< 100	mm/min	ISO 3795	
Классификация воспламеняемости 1.50 mm)	НВ		IEC 60695-11-10, -20	



1.)

Not for use in food contact applications2.)

Not for use in medical or pharmaceutical applications

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

## Свяжитесь с нами

## **Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.**

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

