

ExxonMobil™ LDPE LD 151BW

Low Density Polyethylene Resin

ExxonMobil Chemical

Описание материалов:

LD 151 BW low density polyethylene grade well combines high transparency and high hardness. According to the requirements of surface performance, some additive components can be added.

Главная Информация			
Добавка	Стабилизатор тепла		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	3.0	g/10 min	ASTM D1238
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Сектантный модуль			ASTM D882
1% secant, MD	380	MPa	ASTM D882
1% secant, TD	440	MPa	ASTM D882
Прочность на растяжение			ASTM D882
TD: Yield	17.0	MPa	ASTM D882
MD: Fracture	26.0	MPa	ASTM D882
TD: Fracture	21.0	MPa	ASTM D882
Удлинение при растяжении			ASTM D882
MD: Fracture	370	%	ASTM D882
TD: Fracture	610	%	ASTM D882
Ударное падение Dart	60	g	ASTM D1709A
Elmendorf Tear Strength			ASTM D1922
MD	90	g	ASTM D1922
TD	180	g	ASTM D1922
Оптический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Блеск (45°)	73		ASTM D2457
Haze	6.0	%	ASTM D1003

Дополнительная информация

□□
 □□□
 □□□□□□
 □□□□□□□□
 □□□□

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

