

RxLOY™ NPP00NP03NA

Polypropylene Copolymer

Ferro Corporation

Описание материалов:

RxLOY™ NPP00NP03NA is a Polypropylene Copolymer (PP Copolymer) material. It is available in Africa & Middle East, Asia Pacific, Europe, Latin America, or North America.

Главная Информация			
Формы	Гранулы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.908	g/cm ³	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	2.5	g/10 min	ASTM D1238
Формовочная усадка			ASTM D955
Flow	1.0	%	
Across Flow	2.2	%	
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield, 23°C)	11.7	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break, 23°C)	400	%	ASTM D638
Флекторный модуль			ASTM D790
1% Secant : 23°C	124	MPa	
Tangent : 23°C	172	MPa	
Flexural Strength (Yield, 23°C)	9.65	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C)	No Break		ASTM D256
Незубчатый изод Impact (23°C)	No Break		ASTM D256
Gardner Impact	> 36.2	J	ASTM D5420
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Викат Температура размягчения	140	°C	ASTM D1525

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

