

## Buna® EP G 8850

Ethylene Propylene Diene Terpolymer

LANXESS Corporation

### Описание материалов:

Ethylene-propylene-diene rubber (EPDM), amorphous; with ethylidene norbornene (ENB) as monomer; high viscous grade with high ENB; improved rheology for easy processability; good low temperature flexibility.

Главная Информация			
Характеристики	Гибкость при низкой температуре Обрабатываемость, хорошая Аморфный Вязкость, высокая		
Формы	Сумка		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.858	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Вязкость Mooney (ML 1+4, 125°C)	73 - 87	MU	ASTM D1646
Ethylene Content	48.0 - 55.0	wt%	ASTM D3900
Содержание этилидена норборнена (ENB)	6.6 - 8.8	wt%	ASTM D6047

Дополнительная информация

Total Ash, ISO 247/ASTM D5667: <0.2% Stabilizer: Non-staining Volatile Matter, ISO 248/ASTM D5668: <0.5 wt%

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

### Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

