ExxonMobil™ HDPE HYA 800

High Density Polyethylene Resin

ExxonMobil Chemical

Описание материалов:

HYA 800 is a homopolymer high density polyethylene grade, which is characterized by high hardness and high fluidity.

Главная Информация			
Добавка	Стабилизатор тепла		
Физический	**Номинальное значение**	**Единица измерения**	**Метод испытания**
Массовый расход расплава (MFR)			ASTM D1238
190°C/2.16 kg	0.70	g/10 min	ASTM D1238
190°C/21.6 kg	46	g/10 min	ASTM D1238
Экологическое сопротивление растрескиванию			ASTM D1693
10% Igepal	< 20.0	hr	ASTM D1693
100% Igepal	< 20.0	hr	ASTM D1693
Твердость	**Номинальное значение**	**Единица измерения**	**Метод испытания**
Твердость дюрометра (Shore D, 15 sec)	62		ASTM D2240
Механические	**Номинальное значение**	**Единица измерения**	**Метод испытания**
Модуль растяжения [1]	1400	MPa	ASTM D638
Прочность на растяжение [2]			ASTM D638
Yield	25.0	MPa	ASTM D638
100% strain	14.0	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении [3] (Break)	> 100	%	ASTM D638
Воздействие	**Номинальное значение**	**Единица измерения**	**Метод испытания**
Зубчатый изод Impact	9.5	kJ/m²	ISO 180/1A
Тепловой	**Номинальное значение**	**Единица измерения**	**Метод испытания**
Викат Температура размягчения	127	°C	ASTM D1525
Юридическое заявление			
□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□(□□:FDA,EU,HPFB),□□□□□□□□□□□□□□□□□.			
NOTE			
1.	5.0 mm/min		
2.	50 mm/min		
3.	50 mm/min		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

WeChat