

Hifax CA 60 A

Polyolefin

LyondellBasell Industries

Описание материалов:

Hifax CA 60 A is a reactor TPO (thermoplastic polyolefin) manufactured using the LyondellBasell's proprietary Catalloy process technology. It has been developed for industrial applications where a combination of good processability and excellent softness is required. Due to the high fluidity Hifax CA 60 A shows high compatibility to fillers and to flame retardant additives as well as to other polyolefins. The grade is available in natural pellet form.

Главная Информация			
Характеристики	Ковкий материал Хорошая гибкость Хорошая технологичность Высокий поток Высокая ударопрочность Низкая Твердость Мягкий		
Используется	Строительные материалы Применение конструкции Промышленное применение Наружное применение Модификация пластмасс Профили		
Внешний вид	Натуральный цвет		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Каландрирование Уплотнительная экструзия Экструзионное покрытие Литье под давлением Экструзионная труба		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.880	g/cm ³	ISO 1183/A
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	14	g/10 min	ISO 1133
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость по суше (Shore D)	30		ISO 868

Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (Yield)	6.00	MPa	ISO 527-2
Растяжимое напряжение (Break)	> 500	%	ISO 527-2
Флекторный модуль	80.0	MPa	ISO 178
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод ударная прочность (-20°C)	80	kJ/m ²	ISO 180/1A
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Heat Deflection Temperature (0.45 MPa, Unannealed)	40.0	°C	ISO 75-2/B
Викат Температура размягчения	56.0	°C	ISO 306/A50
Температура плавления	142	°C	ISO 11357-3

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

