

Kemcor MD 6530

Linear Medium Density Polyethylene

Qenos Pty Ltd

Описание материалов:

MD 6530 is manufactured using the fluidized bed process.

This resin is manufactured to conform to the requirements for unrestricted food contact of AS 2070 Part 1 (1992).

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая ударопрочность Хорошая технологичность Хорошая прочность Высокий уровень ЭСКП (устойчивость к стрессу) Высокая жесткость		
Используется	Автомобильные Приложения Общее назначение Товары для дома Игрушки		
Внешний вид	Натуральный цвет		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Покрытие Dip Литье под давлением Ротационное формование		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.939	g/cm ³	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	5.0	g/10 min	ASTM D1238
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore D)	60		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	540	MPa	ASTM D638
Прочность на растяжение			ASTM D638
Yield	20.0	MPa	
Break	25.0	MPa	
Удлинение при растяжении (Break)	950	%	ASTM D638
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания

Зубчатый изод Impact

140

J/m

ASTM D256

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat