

Generic PPS - Organic

Органический

Polyphenylene Sulfide

Generic

Описание материалов:

This data represents typical values that have been calculated from all products classified as: Generic PPS - Organic
This information is provided for comparative purposes only.

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Органический		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.78 to 2.12	g/cm ³	ASTM D792
Формовочная усадка			ASTM D955
Flow : 23°C	0.20	%	
Across Flow : 23°C	0.30 to 0.40	%	
Поглощение воды (23°C, 24 hr)	0.020 to 0.030	%	ASTM D570
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield, 23°C)	57.0 to 102	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Yield, 23°C)	0.40 to 0.70	%	ASTM D638
Флекторный модуль (23°C)	15300 to 30000	MPa	ASTM D790
Flexural Strength (Yield, 23°C)	110 to 216	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C)	35 to 70	J/m	ASTM D256
Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Сопротивление громкости (23°C)	1.0 to 1.0E+16	ohms-cm	ASTM D257

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

