

Daelim Po1y® PP-137V

Polypropylene

DAELIM INDUSTRIAL CO., LTD.

Описание материалов:

Product Description:

DAELIM POLY PP-137V is the polypropylene homopolymer manufactured by DAELIM under the license of MONTELL using the Spheripol process. DAELIM POLY PP-137V is a homopolymer with improved productivity and lower energy consumption and particularly suitable for injection molding of houseware articles, containers and general purpose.

PA-137V is an ADDIFORM homopolymer, ADDIFORM is the new controlled morphology polypropylene and is not pelletized. Compared to ordinary pelletized polypropylene, ADDIFORM gives considerable advantages in productivity, processing and energy consumption.

Главная Информация			
Характеристики	Цикл быстрого формования		
Используется	Товары для дома		
	Контейнер		
	Универсальный		
Рейтинг агентства	FDA пищевой контакт, не Номинальный		
Формы	Частицы		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.900	g/cm ³	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	13	g/10 min	ASTM D1238
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость Роквелла (R-Scale)	104		ASTM D785
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	39.2	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Yield)	20	%	ASTM D638
Флекторный модуль	1570	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact			ASTM D256
-20°C	20	J/m	ASTM D256
23°C	39	J/m	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (0.45 MPa, Unannealed)	107	°C	ASTM D648
Викат Температура размягчения	155	°C	ASTM D1525
Дополнительная информация			

Accelerated oven aging, ASTM D-3012, in air (forced circulation), 150°C: 360 hr

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

