

Manner Flexible PVC C8080

Flexible Polyvinyl Chloride

Manner Plastics, L.P.

Описание материалов:

80°C Clear General Purpose for Injection Molding compound for appliance harness components or Profile Extrusion Compound.

Главная Информация	
UL YellowCard	E107449-100190563
Характеристики	Общее назначение
Используется	Компоненты прибора Профили
Внешний вид	Прозрачный/прозрачный
Метод обработки	Литье под давлением Экструзионный профиль

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.23 to 1.27	g/cm ³	ASTM D792

Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A, 15 sec)	82		ASTM D2240

Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение	17.2	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	370	%	ASTM D638

Инъекция	Номинальное значение	Единица измерения
Температура обработки (расплава)	177	°C

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

