

## KMI PE KM 2055 HDPE

High Density Polyethylene

KMI Group, Inc.

### Описание материалов:

KM 2055 HDPE

Polyethylene

This product has good stiffness and stress cracking resistance. It is compliant with the FDA and USP Class VI approved. It is suitable for food packaging. It is often used in industrial parts and chemicals, detergents, and bleach.

| Главная Информация |   |
|--------------------|---|
| Характеристики     | Хороший пэскп (стресс трещины сопротивляться.)<br>Жесткий, хороший<br>Высокая плотность |
| Используется       | Промышленные компоненты<br>Пищевая упаковка   |
| Рейтинг агентства  | FDA не рассчитан<br>USP категория VI  |

| Физический  | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|---|----------------------|-------------------|-----------------|
| Удельный вес                                      | 0.955                | g/cm <sup>3</sup> | ASTM D792       |
| Массовый расход расплава (MFR)<br>(190°C/2.16 kg) | 0.35                 | g/10 min          | ASTM D1238      |
| Экологическое сопротивление<br>растрескиванию     | 50.0                 | hr                | ASTM D1693B     |

| Механические                     | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|----------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------|
| Прочность на растяжение (Yield)  | 27.6                 | MPa               | ASTM D638       |
| Удлинение при растяжении (Break) | 600                  | %                 | ASTM D638       |
| Флекторный модуль                | 1380                 | MPa               | ASTM D790       |

| Тепловой              | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|-----------------------|----------------------|-------------------|-----------------|
| Температура плавления | 129                  | °C                | ASTM D3417      |

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

**Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.**

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

