

## Reslen PPH 50GF

Polypropylene Homopolymer

Polimarky Spolka Jawna

### Описание материалов:

Reslen PPH 50GF is a Polypropylene Homopolymer (PP Homopolymer) product. It is available in Europe. Primary characteristic: homopolymer.

Главная Информация			
Характеристики	Гомополимер		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.30 to 1.33	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	9000 to 11000	MPa	ISO 527-2
Tensile Stress	105 to 125	MPa	ISO 527-2
Растяжимое напряжение (Break)	1.2 to 4.0	%	ISO 527-2
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность (23°C)	17 to 21	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 179/1A
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Heat Deflection Temperature (1.8 MPa, Unannealed)	138	°C	ISO 75-2/A
Викат Температура размягчения	160	°C	ISO 306/A120
Инъекция	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура сушки	90.0 to 120	°C	
Время сушки	3.0	hr	
Температура обработки (расплава)	220 to 260	°C	
Температура формы	40.0 to 80.0	°C	

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

### Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

