

Generic PTT - Carbon Fiber

Углеродное волокно

Polytrimethylene Terephthalate

Generic

Описание материалов:

This data represents typical values that have been calculated from all products classified as: Generic PTT - Carbon Fiber

This information is provided for comparative purposes only.

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Армированный материал из углеродного волокна		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.37 - 1.57	g/cm ³	ASTM D792
Формовочная усадка-Поток (23°C)	0.098 - 0.20	%	ASTM D955
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения (23°C)	9650 - 29000	MPa	ASTM D638
Прочность на растяжение (23°C)	117 - 172	MPa	ASTM D638
Флекторный модуль (23°C)	8960 - 24800	MPa	ASTM D790
Flexural Strength (23°C)	165 - 255	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C)	27 - 64	J/m	ASTM D256
Незубчатый изод Impact (23°C)	270 - 640	J/m	ASTM D256
Иньекция	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура формы	104 - 105	°C	
Давление впрыска	86.0 - 86.4	MPa	

Инструкции по впрыску

This data represents typical values that have been calculated from all products classified as: Generic PTT - Carbon Fiber This information is provided for comparative purposes only.

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519
Мобильный телефон: +86-13424755533
Email: sales@su-jiao.com
Адрес: Господин Чжао
Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat