

Elastron® G G500.A30.N.PA

Styrene Ethylene Butylene Styrene Block Copolymer

Elastron USA, Inc.

Описание материалов:

A soft, colorable SEBS based thermoplastic elastomer (TPE) compound specially designed for excellent adhesion to PA.

Bondable to: PA

Главная Информация			
Характеристики	Блок сополимер		
	Bondability		
	Хорошая адгезия		
	Хорошая цветность		
	Мягкий		
Соответствие RoHS	Соответствует RoHS		
Внешний вид	Натуральный цвет		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.12	g/cm ³	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A)	30		ASTM D2240
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress			ASTM D412
100% Strain	0.500	MPa	
300% Strain	1.20	MPa	
Прочность на растяжение (Break)	2.30	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении (Break)	600	%	ASTM D412
Tear Strength	10.0	kN/m	ASTM D624
Комплект сжатия			ASTM D395
23°C, 22 hr	9.0	%	
70°C, 22 hr	30	%	
100°C, 22 hr	66	%	
Дополнительная информация	Номинальное значение	Метод испытания	
Ozone Resistance - Stressed	No Cracks	ASTM D518	
Инъекция	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура сушки	80.0	°C	
Время сушки	3.0	hr	

Рекомендуемый Макс измельчения	20	%
Задняя температура	180 to 200	°C
Средняя температура	190 to 210	°C
Передняя температура	205 to 220	°C
Температура сопла	220 to 230	°C
Температура формы	40.0 to 60.0	°C

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

