

Mirathane™ E685

Thermoplastic Polyurethane Elastomer (Polyester)

Miracll Chemicals Co., Ltd.

Описание материалов:

Mirathane™ E685 is a Thermoplastic Polyurethane Elastomer (Polyester) (TPU-Polyester) product. It is available in Asia Pacific. Applications of Mirathane™ E685 include hose/tubing, film and sheet.

Characteristics include:

Clarity

Fast Molding Cycle

Good Processability

Good UV Resistance

Главная Информация	
Характеристики	Цикл быстрого формования Хорошая технологичность Хорошая устойчивость к ультрафиолетовому излучению Высокая четкость Низкий до без переноса
Используется	Пленка Шланг Лист Трубка

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
------------	----------------------	-------------------	-----------------

Удельный вес	1.18	g/cm ³	ASTM D792
--------------	------	-------------------	-----------

Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
-----------	----------------------	-------------------	-----------------

Твердость дюрометра (Shore A)	86		ASTM D2240
-------------------------------	----	--	------------

Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
------------	----------------------	-------------------	-----------------

Tensile Stress			ASTM D412
----------------	--	--	-----------

100% Strain	7.00	MPa	
-------------	------	-----	--

300% Strain	15.0	MPa	
-------------	------	-----	--

Прочность на растяжение (Yield)	35.0	MPa	ASTM D412
---------------------------------	------	-----	-----------

Удлинение при растяжении (Break)	520	%	ASTM D412
----------------------------------	-----	---	-----------

Tear Strength	100	kN/m	ASTM D624
---------------	-----	------	-----------

Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
----------	----------------------	-------------------	-----------------

Температура перехода стекла	-36.0	°C	DSC
-----------------------------	-------	----	-----

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

